

HYPERFLOOR-2K

Doua Componente cu Proprietati de Autonivelare, Rasina Poliuretanic pt. Podele, Usor Elastica

DESCRIERE

HYPERFLOOR-2K este format din doua componente, material poliuretanic, fara solvent, ce se autoniveleaza, iar dupa uscare produce o pelicula puternica, usor elastica, cu o aderenta excelenta la diferite suprafete.

Este pe baza de rasina poliuretanic elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele proprietati de rezistenta chimica si la abraziune.

RECOMANDAT PENTRU

- Podele industriale
- Puntea vaselor
- Industria alimentara, chimica si farmaceutica
- Elemente frigorifice
- Recipiente de siguranta secundara
- Podele de asfalt
- Bazine
- Parcari auto

CARACTERISTICI SI BENEFICII

- Nu contine solvent.
- Valabilitate mare in galeata, dupa amestecare.
- Temperatura de rezistenta de la -40 °C pana la 90°C.
- Excelente proprietati mecanice, putere mare de intindere si rezistenta la rupere, rezistenta la abraziune.
- Excelenta rezistenta chimica.
- Nu este deloc toxic dupa uscarea completa si poate fi folosit pt. impermeabilizarea bazinelor de apa potabila.

APLICARE

Conditii de suprafata pentru beton (standard):

- Duritate: $R_{28} = 15$ Mpa.
- Umiditate: $W < 10\%$.
- Temperatura: 5 – 35 °C
- Umiditate relativa: $< 85\%$.

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membrane intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile suprafetei cu produsul adecvat.

Amestecarea:

Folositi un mixer la viteza joasa (300 rpm).

Aplicare:

Aplicati produsul nediluat cu un spaclu. Hyperfloor 2K poate fi incarcat cu quart, pt. pastrarea culorii (o usoara decolorare poate aparea la contactul cu soarele) aplicati un strat pigmentat de Hyperdesmo ADY (lucios), Hyperdesmo ADY-100 (mat), sau daca doriti un strat de suprafata mai elastic folositi Pigmented Hyperdesmo ADY-E.



AMBALAREA

15.5 kg +4.5 kg (20 kg)

3.87 kg + 1.25 kg (5 kg)

STABILITATE LA DEPOZITARE

HYPERFLOOR-2K poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in recipientul original, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C.

NICIUNA DINTRE INSTRUCȚIUNILE ȘI SPECIFICAȚIILE NOASTRE PUBLICE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRȚI TERȚE, SAU NICI NU ELIBEREAZĂ PĂRȚILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAȚII SAU PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.

CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu, nr. 12, sector 1, Bucuresti
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro