



## HYPERDESMO – A 510

Membrana poliuretanica lichida, 100% Alifatica pt. Hidroizolare si Protectie

### DESCRIERE

HYPERDESMO – A510 este o membrana poliuretanica lichida, alifatica, ce se intareste la contactul cu umiditatea din atmosfera. Produce o pelicula puternic elastica, nepredispusa la ingalbenire, cu o excelenta aderenta la diferite suprafete. Datorita coloanei sale vertebrale, alifatice, HYPERDESMO – A510 nu necesita protectie aditionala pentru culoare prin aplicarea unui strat superior.

HYPERDESMO – A510 pe orice culoare, inclusiv culori inchise, este complet rezistenta la razele ultraviolete!

Produsul este pe baza de rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele rezultate mecanice, chimice, termice si in proprietatile de rezistenta UV si la elementele naturii.

Aplicati cu pensula, trafalet sau spray fara aeraj in cel putin doua straturi, cu un consum total minim de 1.2 – 1.5 kg/m<sup>2</sup>.

De asemenea recomandat pentru folosire expusa (in alb si gri deschis).

### IN CONFORMITATE CU

In conformitate cu standardele EOTA (Organizatia Europeana de Aprobare Tehnica).

### RECOMANDAT PENTRU

Hidroizolare si protectie a:

- Gipsului si cofrajelor din beton
- Spumei poliuretanice de izolare
- Acoperisurilor
- Materialelor pentru acoperit casa din metal sau ciment fibros
- Membranelor de asfalt
- Membranelor EPDM
- Parcarilor auto si stadioanelor

### LIMITARI

Nu se recomanda pentru:

- Suprafete imperfecte
- Hidroizolarea suprafetelor piscinelor in contact cu apa tratata chimic

### CARACTERISTICI SI BENEFICII

- 100% Alifatic. Nu se ingalbeneste, nu se creteaza sau deterioreaza chiar si in nuante inchise.
- Nu necesita acoperirea cu un strat superior de protectie.
- Uscare rapida.
- Aplicare in straturi groase fara a se forma bule.
- Nu necesita nici un fel de diluare, dar poate fi utilizat SOLVENT – 01.
- Excelenta rezistenta termica, produsul nu se inmoie niciodata. Temperatura maxima de rezistenta 80 °C, temperatura maxima de soc 200 °C.
- Rezistenta la rece: stratul ramane elastic chiar si pana la -40 °C.
- Excelente proprietati mecanice, alungire ridicata si rezistenta la rupere, rezistenta ridicata la abraziune.
- Buna rezistenta chimica.
- Non-toxic dupa uscare.
- Transmitere de vaporii de apa: stratul respira, astfel incat nu exista acumulare de umiditate sub invelis.

### CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu,nr. 12, sector 1, Bucuresti  
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100  
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro



- Amorse speciale disponibile pentru aproape orice fel de suprafata.

## APLICARE NECESARA

### Poate fi aplicat cu succes pe:

Beton, ciment fibros, mozaic, tigle de ciment, acrilic vechi si suprafete de asfalt (dar cu aderență bună), lemn, metal corodat, otel galvanizat.

### Conditii de suprafata pentru beton (standard):

- Duritate:  $R_{28} = 15$  Mpa.
- Umiditate:  $W < 10\%$ .
- Temperatura:  $5 - 35^{\circ}\text{C}$
- Umiditate relativă:  $< 85\%$ .

### Selectarea de amorse pentru conditii si suprafete speciale:

- Suprafata umeda: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Suprafata cu porozitate mare: PRIMER-PU.
- Suprafata umeda cu porozitate mare: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Beton imperfect: PRIMER-PU sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Suprafata non-poroasa, de exemplu tigla sticloasa: AQUADUR sau PRIMER – T.
- Podea industriala rigida non-poroasa sau mozaic: PRIMER – W sau AQUADUR.
- Non-poroase, de exemplu marmura: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Presiune negativa sau umiditate crescanda (cazane): AQUADUR.
- Otel, otel galvanizat, aluminiu: AQUADUR sau UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Lemn: PRIMER-PU, doar unele tipuri.
- Strat asfaltic sau membrana: UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.
- Reaplicare dupa cateva zile: UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.

**RECOMANDARI:** La folosirea produsului UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060 pe suprafete de beton non-poroase, este recomandat ca amorsa sa fie diluata cu 5 – 10% SOLVENT – 01 inainte de utilizare.

## PROCEDURI DE APLICARE

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuie de asemenea indepartate. Umpleti imperfecțiunile suprafetei cu produsul adevarat.

### Amorsarea:

Aplicati amorsa necesara urmand instructiunile de mai sus.

### Amestecarea:

Utilizati un mixer la viteza joasa (300 rmp). Adaugati SOLVENT – 01 5 – 10% pentru aplicarea cu spray-ul.

### Aplicare:

Aplicati cu trafalet sau pensula in cel putin doua straturi. Nu lasati sa treaca mai mult de 48 de ore intre aplicari.

Daca trece mai mult timp (mai mult de 4 zile) sau daca nu sunteți siguri de aderență dintre straturi, folositi UNIVERSAL PRIMER – 2K – 4060.

## INFORMATII DE SIGURANTA

Contine solventi volatili inflamabili. A se aplica in zone bine aerisite, de nefumatori, departe de flacari deschise. In spatiu inchis folositi ventilatoare si masti. De retinut faptul ca solventii sunt mai grei decat aerul, astfel incat acestia ajung pe podea. Fisa tehnica de securitate este disponibila la cerere.

## CONSUM

Primul strat: 0.6 – 0.8 kg/  $\text{m}^2$ .

Al doilea strat: 0.6 – 0.9 kg/  $\text{m}^2$ .

Consum minim total: 1.2 – 1.5 kg/  $\text{m}^2$ .

## CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu,nr. 12, sector 1, Bucuresti  
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100  
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro



## CURATARE

Curatati uneltele si echipamentul mai intai cu servetele de hartie, iar mai apoi folosind SOLVENT – 01. Nu incercati sa curatati trafaletul.

## AMBALAREA

Bidoane de 1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg si 200 kg.

## STABILITATE LA DEPOZITARE

Poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bina originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C. Odata deschis, folositi-l cat mai curand cu putinta.

NICIUNA DINTRE INSTRUCȚIUNILE ȘI SPECIFICAȚIILE NOASTRE PUBLICATE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRȚI TERȚE, SAU NICI NU ELIBEREAZĂ PĂRȚILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAȚII SAU PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.

---

## CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu,nr. 12, sector 1, Bucuresti  
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100  
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro