

HYPERGLUE-TX40

O Componenta, Adeziv Elastic Bazat pe Poliuretan ce se Niveleaza cu Mistria

DESCRIERE

HYPERGLUE-TX40 este o componenta fara solvent, adeziv poliuretanic ce se intareste la contactul cu umiditatea. Adezivul intruneste elasticitate mare si excelente proprietati mecanice, permitand scandurilor sa se extinda si sa se contracte fara a produce deteriorari. Este potrivit pt. imbinarea unei vaste game de parchet si podele de lemn pe diferite suprafete de interior.

RECOMANDAT PENTRU

Imbinarea:

- Parchetului perforat
- Parchetului laminat si prefinisat
- Parchetului de mozaic
- Parchetului industrial
- Scandurilor cioplite
- Cherestea
- Podele industriale

CARACTERISTICI SI BENEFICII

- Aderenta excelenta
- O singura componenta
- Nu contine solvent si apa.
- Aplicare usoara cu mistria.
- Permanent flexibil.
- Potrivit pt. incalzirea sub podea.
- Efect de atenuare a sunetului.

APLICARE

Poate fi aplicat cu succes pe:

Beton de buna calitate corespunzator pregatit, cofraje de beton, scanduri cioplite, placaj si lemn de esenta tare.

Pt. aplicare directa pe placi ceramice, Alchimica recomanda sa folositi Primer – T. Va rugam sa consultati instructiunile tehnice de utilizare pt. detalii despre amorsa.

Pt. protectia podelelor impotriva umezelii este recomandat sa folositi amorsa Aquadur sau Epoxy Resin 21 Clear. Aceasta amorsa poate fi folosita si pe gips uscat sau pe orice alta suprafata pt. a o intari.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membranele intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile suprafetei cu produsul adecvat.

Pt. aplicarea pe placi ceramice trebuie sa slefuiti suprafata si mai apoi sa o curatati cu un aspirator industrial sau folositi Primer-T.

In cazul in care suprafata contine adezivi vechi, folositi amorsa Aquadur sau Epoxy Resin Clear.

Inainte de instalarea podelei de lemn ar trebui verificat continutul de umiditate al suprafetei si acesta sa se situeze in categoria recomandata de producator (de obicei maxim 75% RH).

Temperatura la aplicare ar trebui sa fie intre 17-25 °C, cu o umiditate relativa de 65%.

**Aplicare:**

Adezivul se aplica cu o mistrie santata. Sipcile de parchet se plaseaza in adezivul lichid, se apasa ferm pe suprafata acestora si se incarca cu saci de nisip sau ceva similar. Asteptati cel putin 24 de ore inainte de sablarea si finisarea parchetului.

CONSUM

Depinde de suprafata de sub podea

1.0-1.2 kg/m² mistrie cu santuri de 6 mm

0.5-0.8 kg/m² mistrie cu santuri de 3 mm

AMBALAREA

Bene de 15 kg.

STABILITATE LA DEPOZITARE

HYPERGLUE TX 40 poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C.

NICIUNA DINTRE INSTRUCȚIUNILE ȘI SPECIFICAȚIILE NOASTRE PUBLICE ÎN SCRIS SAU ALTFEL NU SUNT OBLIGATORII ÎN GENERAL SAU CU PRIVIRE LA DREPTURILE ORICĂREI PĂRȚI TERȚE, SAU NICI NU ELIBEREAZĂ PĂRȚILE INTERESATE DE ÎNDATORIRILE LOR DE A SUPUNE PRODUSUL UNEI EXAMINĂRI CORESPUNZĂTOARE PRIVIND ADECVAREA. ÎN NICIUN CAZ ALCHIMICA S.A. NU VA FI RESPONSABILĂ DE PAGUBE DE ORICE NATURĂ, CE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU BAZAREA PE INFORMAȚII SAU PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.

CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu, nr. 12, sector 1, Bucuresti
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro