

AQUASMART[®] PU Finish Matte-2K

Vopsea poliuretanică complet alifatică, pe bază de apă, bicomponentă, pentru aplicații de etanșare pe straturi superioare / beton / piatră naturală.

AQUASMART[®] PU Finish Matte-2K este o vopsea alifatică bicomponentă, pe bază de apă, ideală pentru aplicații pe straturi superioare și protecția betonului / pietrei naturale. Produsul oferă un finisaj satinat.

Materialul are o rezistență la abraziune excelentă și combinat cu o ușoară colorare și putere de corecție perfectă, este stratul superior UV ideal pe podele din poliuretan și epoxidice autonivelante. AQUASMART[®] PU Finish Matte-2K are o impregnare excelentă pe piatră naturală, șape din mozaic și beton.

Aplicați cu o perie în unul sau două straturi. Consumul minim total: 0.1-0.2 kg/m².

RECOMANDAT PENTRU

- Oferă o foarte bună impregnare a pietrei, marmurei poroase și mozaicului.
- Strat superior excelent pe podele autonivelante din poliuretan și epoxidice.

- Sigilant excelent al betonului.

BENEFICII

- pe bază de apă
- colorare ușoară cu orice pastă de pigmenți pe bază de apă
- uscare rapidă
- rezistență excelentă la abraziune
- rezistență excelentă la UV
- rezultat satinat

PROCEDURI DE APLICARE

Curățați substratul utilizând un spălător de mare presiune, dacă este posibil. Îndepărtați contaminanții pe bază de ulei, grăsimi și ceară. Laptele de ciment, particulele detașate, agenții de demulare, membranele uscate trebuie de asemenea îndepărtate. Neregularitățile suprafeței trebuie de asemenea umplute.

După spălarea substratului, **Nu permiteți substratului să se usuce deoarece impregnarea materialului este îmbunătățită foarte mult pe o suprafață umedă.**

Amestecarea

Amestecați componentele A și B cu grijă, dacă este necesară colorarea adăugați 5% din pasta de pigment pe bază de apă și amestecați din nou cu grijă. **La amestecare aveți grijă să nu introduceți aer în lichid, ce ar putea rezulta în formarea de bule pe membrana uscată.** Odată amestecate cele două componente, produsul trebuie aplicat în 30 de minute. Produsul aplicat nu trebuie re-rulat deoarece datorită uscării rapide a produsului, pot apărea urme de rulare și alte defecte.

Aplicarea:

Înainte de aplicare, substratul trebuie să fie umed de apă. Aplicați cu o perie în unul sau două straturi. Al doilea strat trebuie aplicat imediat după uscarea primului strat, în general după 1-2 ore.

AMBALAREA

0.8 Kg componenta B + 80 gr Comp. A

10 Kg Componenta B + 1 Kg Comp A

CHEMICAL BUILDING TECHNOLOGY

Str. Dumitru Florescu, nr. 12, sector 1, Bucuresti
RO 27128827, J40/6516/2010, Libra Banc - Iuliu Maniu, Cont: RO72BREL0002000445110100
contact.cbr@gmail.com; www.chemicalsbuilding.ro