HYPERDESMO – AD – Y

Membrana Poliuretanica Lichida, O Singura Componenta, Transparenta, Lucioasa, Alifatica

DESCRIERE

HYPERDESMO – AD – Y este o componenta poliuretanica lichida care se intareste la contactul cu umiditatea din atmosfera, pentru a produce o membrana transparenta, cu o aderenta uniforma pe intreaga suprafata. Este alifatica: nu se ingalbeneste la expunerea directa in soare.

Este pe baza de rasina poliuretanica elastomera hidrofoba pura, plus filtre anorganice speciale care se regasesc in excelentele rezultate mecanice, chimice, termice si in proprietatile de rezistenta UV si la elementele naturii.

Aplicati cu pensula, trafalet sau spray fara aeraj in unul sau doua straturi, cu un consum total minim de 1.2 – 1.5 kg/m².

RECOMANDAT PENTRU

Hidroizolare si protectie in urmatoarele cazuri:

- Podele industriale
- Materiale de constructie cum ar fi piatra, marmura, caramizile si lemnul
- Metale ca fierul, otelul si aluminiul
- Cadrele usilor si ferestrelor
- Podelelor de lemn
- Mobilier

LIMITARI

Nu se recomanda pentru:

- Beton imperfect
- Aplicare in straturi groase

CARACTERISTICI SI BENEFICII

- Uscare rapida
- Aderenta puternica si uniforma pe intreaga suprafata.
- Excelenta rezistenta la caldura si UV, nu se ingalbeneste,cojeste sau inmoaie pana la 80 °C.
- Excelenta rezistenta chimica si la tensiuni (putere de alungire ridicata si rezistenta la frecare).

APLICARE

Curatati suprafata folosind jetul de apa daca e posibil. Indepartati impuritatile uleioase, ceroase si grasimile. Laptele de ciment, particulele detasate, agentii de demulare, membrane intarite, trebuiesc de asemenea indepartate. Umpleti imperfectiunile suprafetei cu produsul adecvat. In cazul suprafetelor netede, acestea trebuiesc amorsate folosind PRIMER – T. Mai multe informatii despre amorse sunt valabile la cerere. Zona de aplicare trebuie sa fie uscata.

Cand e utilizat ca strat de suprafata, pt. protectia culorii produselor HYPERDESMO, trebuie pigmentat cu pastele Alchimica (10% max). Cand se utilizeaza ca strat de suprafata pe un produs pt. podea, de exemplu vopsea epoxi/poliuretanica sau sisteme de autonivelare, ar trebui aplicat pigmentat (cu pastele pigmentate Alchimica 10%) la 24 de ore de la aplicarea primului strat.

Amestecare:

Cand amestecati (subtiati sau pigmentati), evitati sa amestecati repede sau excesiv deoarece poate fi introdus aer in amestec, ceea ce poate rezulta bule pe membrana uscata. Amestecarea poate fi facuta manual sau cu un mixer la viteza joasa (300 rpm). Daca necesita diluare folositi doar SOLVENT – 01.

Aplicare:

Aplicati cu pensula, trafalet sau spray fara aeraj in unul sau doua straturi. Nu lasati sa treaca mai mult de 48 de ore intre aplicari.

N.B.: Daca il aplicati nepigmentat, va sfatuim sa luati la cunostinta daca exista conditii de rezistenta la ultraviolete pt. substratul sau suprafata pe care se aplica. Pt. mai multe informatii va rugam contactati departamentul nostru de suport.

CONSUM

Consum minim per strat: 0.1 kg/ m².

CURATARE

Curatati uneltele si echipamentul mai intai cu servetele de hartie, iar mai apoi folosind SOLVENT – 01. Nu incercati sa curatati trafaletul.

AMBALAREA
1 l, 4 l si 20 l.
STABILITATE LA DEPOZITARE
Poate fi pastrat pentru cel putin 12 luni in bena originala, nedesigilata, in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre 5 – 25 °C. Odata deschis, folositi-l cat mai curand cu putinta.

INFORMATII DE SIGURANTA
Contine solventi volatili inflamabili. A se aplica in zone bine aerisite, de nefumatori, departe de flacari deschise. In spatii inchise folositi ventilatoare si masti. De retinut faptul ca solventii sunt mai grei decat aerul, astfel incat acestia ajung pe podea. Fisa tehnica de securitate este disponibila la cerere.